

## Hyperion

Produktbeschreibung: Ein vollgestrichener Chromoduplexkarton mit grauer Rückseite für Verpackungen von Getränken, Wasch- und Reinigungsmitteln, Displays, Nahrungsmitteln und Non food Artikeln.

TECHNISCHE INFORMATIONEN						
Parameter	Norm	Sollwerte				
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	145	160	180	210	230
Dicke (mm)	ISO 534	0,154	0,170	0,194	0,232	0,255
Volumen (cm <sup>3</sup> /g)	ISO 534	1,06	1,06	1,08	1,10	1,11
SCT-Querrichtung (kN/m)	ISO 9895	2,3	2,7	2,9	3,3	3,6
Berstwiderstand (kPa)	ISO 2759	220	240	270	310	335
Glätte Vorderseite (ml/min)	ISO 2494	50	50	50	50	50
Wasseraufnahme / Cobb 60 sek (g/m <sup>2</sup> )	ISO 535	70	70	70	70	70
Parameter	Norm	Toleranzen				
Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	+/- 3 % vom Sollwert				
Dicke (mm)	ISO 534	+/- 5 % vom Sollwert				
Volumen (cm <sup>3</sup> /g)	ISO 534					
SCT-Querrichtung (kN/m)	ISO 9895	- 10 % vom Sollwert				
Berstwiderstand (kPa)	ISO 2759	- 10 % vom Sollwert				
Glätte Vorderseite (ml/min)	ISO 2494	+/- 20 ml/min vom Sollwert				
Wasseraufnahme / Cobb 60 sek (g/m <sup>2</sup> )	ISO 535	+/- 30 g/m <sup>2</sup> vom Sollwert				

Alle Werte beziehen sich auf Normklima: 23°C, 50% RF