

Eris

Produktbeschreibung: Dreilagiger weißer Testliner mit Deckschichtleimung.

TECHNISCHE INFORMATIONEN									
Parameter	Norm	Sollwerte							
Flächengewicht (g/m ²)	ISO 536	120	125	130	140	150	160	175	200
Feuchte (%)	ISO 287	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Scott Bond (J/m ²)	TAPPI 569	280	280	280	280	280	280	280	250
Berstfestigkeit (kPa)	ISO 2759	270	278	285	300	320	340	375	430
SCT-Querrichtung (kN/m)	ISO 9895	1,73	1,80	1,85	1,95	2,10	2,30	2,50	2,80
Weißgrad/ISO-Brightness (%)	ISO 2470-2	77	77	77	77	77	77	77	77
Oberflächenfestigkeit (Stift Nr.)	TAPPI 459	14	14	14	14	14	14	14	14
Cobb 60 Sekunden (g/m ²)	ISO 535	35	35	35	35	35	35	35	35
Rauheit Deckschicht (ml/min)	ISO 8791-2	450	450	450	450	450	450	500	500

Alle Werte beziehen sich auf Normklima: 23°C, 50% RF