

GC1 Rochblanc

Produktbeschreibung: Ein gestrichener Chromokarton, Einlage hell, Rückseite weiß
Besonders geeignet für Schokolade, Spielwaren, Textilien,
Körperpflege, Displays und Kosmetik.

TECHNISCHE INFORMATIONEN					
Parameter	Norm	Sollwerte			
Flächengewicht (g/m ²)	ISO 536	300	325	350	400
Dicke (µm)	ISO 534	440	485	530	610
Biegesteifigkeit längs (mNm)	Taber 15°	22,1	28,0	33,9	45,7
Biegesteifigkeit quer (mNm)	Taber 15°	7,6	9,7	12,3	18,8
Weißgrad/ISO-Brightness (%)	ISO 2470	90	90	90	90
Volumen (cm ³ /g)		1,47	1,49	1,51	1,53
Parameter	Norm	Toleranzen			
Flächengewicht (g/m ²)	ISO 536	+ 3% / - 3% vom Sollwert			
Dicke (µm)	ISO 534	+/- 5 % vom Sollwert			
Biegesteifigkeit längs (mNm)	Taber 15°	- 15% vom Sollwert / 5° (L&W)			
Biegesteifigkeit quer (mNm)	Taber 15°	- 15% vom Sollwert / 5° (L&W)			
Weißgrad/ISO-Brightness (%)	ISO 2470	+ 2% / - 2% vom Sollwert			
Volumen (cm ³ /g)		+ 5% / - 5% vom Sollwert			

Alle Werte beziehen sich auf Normklima: 23°C, 50% RF