

VivaLiner

Produktbeschreibung: Ein einseitig doppelt seidenmatt gestrichener, holzfreier, hochweißer Topliner aus Frischfaser mit hoher Opazität, mechanischer Festigkeit und Volumen für Kaschierung von Wellpappe, Flexo- und Offsetdruck. Geeignet für Lebensmittelkontakt

TECHNISCHE INFORMATIONEN						
Parameter	Norm	Sollwerte				
Flächengewicht (g/m ²)	ISO 536	120	135	160	175	190
Dicke (µm)	ISO 534	118	136	165	184	190
Biegesteifigkeit längs (mNm)		1,0	1,5	3,0	4,0	4,6
Biegesteifigkeit quer (mNm)		0,7	1,1	1,8	2,5	2,9
Bruchlast trocken, N/15mm längs	DIN EN ISO	90	100	120	140	160
Bruchlast trocken, N/15mm quer	1924-2, L6W	60	65	80	90	100
Durchreißwiderstand, mN längs		800	900	1200	1300	1400
Durchreißwiderstand, mN quer	DIN EN 21974	700	800	1100	1200	1300
Burst Strength, kPa	ISO 2758	360	410	490	520	540
ISO Weiße D65, (%) gestr. S.	ISO 2470	101	101	101	101	101
CIE Weiße D65/10°, % gestr. S.	ISO 11475	127	127	127	127	127
Glanz 75°, % gestr. S.	ISO 8254-1	20	20	20	20	20
PPS Rauheit, µm gestr. S.	ISO 8791-4	1,3	1,35	1,5	1,6	1,6
PPS Rauheit, µm RS	ISO 8791-4	4	4	4	4	4
Opazität trocken D65/10°, Elrepho, %	DIN 53146	92	93	94,5	96	96
Absolute Feuchte, %	ISO 287	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
SCT, kNm quer	ISO 9895	3	3,1	3,9	4,2	4,4
Cobb (60sec), g/m ²	DIN EN 20535	26	26	26	26	26